Datenblatt / Data Sheet

Mörtel für tonerdereiche Steine
Mortar for high alumina bricks

	BUROMUR 60 S
Bindungsart / *Setting Type* Verarbeitungstechnik / Application Technique Rohstoffbasis / *Raw Material Base*	keramisch / *ceramic* vermörteln / *trowelling* Andalusit / *Andalusite*
Chemische Analyse / *Chemical Analysis* SiO_2 Al_2O_3 Fe_2O_3	 37 % 59 % 1,4 %
Materialbedarf *Material required*	2,10 t/m^3
Anmachwasser *Water Addition*	25 – 30 %
Körnung *Grain Size*	0 – 0,8 mm
Lagerfähigkeit *Storage*	unbegrenzt bei trockener und frostfreier Lagerung *unlimited if stored dry and frostfree*

<u>Anwendungsgebiet:</u> **Mörtel für tonerdereiche Steine.**

<u>Range of Application:</u> **Mortar for high alumina bricks.**

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte über einen längeren Zeitraum und sie stellen daher nur Näherungswerte dar, die den normalen Schwankungen, bedingt durch Rohmaterialien- und Herstellungsvariationen, unterworfen sind.

The data given in this Technical Information Sheet are average values which have been determined over a longer period of time. They are therefore only approximate values subject to normal fluctuations caused by raw material and production variations.