

Datenblatt / Data Sheet

Anstrichmasse / Coating mix



	Hochtonerdehaltige Anstrichmasse (Engobe) <i>High-alumina coating mix (engobe)</i>
Bindungsart / <i>Setting Type</i> Verarbeitungstechnik / <i>Application Technique</i> Rohstoffbasis / <i>Raw Material Base</i>	keramisch / <i>ceramic</i> streichen / <i>trowelling</i> Tonerde / <i>Alumina</i>
Chemische Analyse / <i>Chemical Analysis</i> SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃	11 % 87 % 0,5 %
max. Anwendungstemperatur <i>max Temperature of Use</i>	1400 °C
Anlieferungszustand <i>Condition when delivered</i>	trocken <i>dry</i>
Anmachwasser <i>Required Water</i>	bis 50 % nach Bedarf up to 50 % according to requirements
Körnung <i>Grain Size</i>	0 – 0,16 mm
Lagerfähigkeit <i>Storage</i>	6 Monate bei frostfreier Lagerung <i>6 months when stored frostfree</i>

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte über einen längeren Zeitraum und sie stellen daher nur Näherungswerte dar, die den normalen Schwankungen, bedingt durch Rohmaterialien- und Herstellungsvariationen, unterworfen sind.

The data given in this Technical Information Sheet are average values which have been determined over a longer period of time. They are therefore only approximate values subject to normal fluctuations caused by raw material and production variations.