

Datenblatt / Data Sheet

Anstrichmasse / Coating mix



	Schutzengobe Protection Engobe ENG AH 1
Bindungsart / <i>Setting Type</i> Verarbeitungstechnik / <i>Application Technique</i> Rohstoffbasis / <i>Raw Material Base</i>	chemisch / <i>chemical</i> streichen, spritzen / <i>trowelling, spraying</i> Mullit / <i>Mullite</i>
Chemische Analyse / <i>Chemical Analysis</i> SiO ₂ Al ₂ O ₃ Fe ₂ O ₃	23 % 76 % 0,1 %
max. Anwendungstemperatur <i>max Temperature of Use</i>	1400 °C
Körnung <i>Grain Size</i>	0 – 0,16 mm
Lagerfähigkeit <i>Storage</i>	12 Monate bei frostfreier Lagerung <i>12 months when stored frostfree</i>

Anwendungsgebiet: Die Schutzengobe eignet sich zur Versiegelung von Monosetter-Oberflächen zum Schutz gegen Glasuranbackungen.

Range of Application: The protection engobe is sealing the monosetter surface to avoid sticking of glazes.

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte über einen längeren Zeitraum und sie stellen daher nur Näherungswerte dar, die den normalen Schwankungen, bedingt durch Rohmaterialien- und Herstellungsvariationen, unterworfen sind.

The data given in this Technical Information Sheet are average values which have been determined over a longer period of time. They are therefore only approximate values subject to normal fluctuations caused by raw material and production variations.